



Glitsa Parketlak PT Eiglans

Een kleurloze slijtvaste en krasvaste parketlak voor binnen op basis van polyurethaan dispersie versterkt met polyurethaandiamant® technologie.

Toepassing: Als slijtvaste parketlak op intensief belaste houten vloeren binnenshuis.

Producteigenschappen: Optimale slijt en krasvastheid.
Niet vergelend.
Goed reinigbaar.

Productinformatie.

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren.
Product is gebruiksklaar, dus niet verdunnen.

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	2 uur	1 uur
Schuurbaar:	8 uur	4 uur
Overschilderbaar:	8 uur	4 uur
Belastbaar (beperkt):	24 uur	12 uur
Volledig doorgehard:	na 7dagen	na 4 dagen

Glansgraad: Zijdeglans.

Droge laagdikte in systeem: Onbehandeld hout = 3 lagen = 60 µm.
Behandeld hout = 2 lagen = 40 µm.

Duurzaamheid (slijtvastheid): De maximale slijtvastheid ontstaat bij de voorgeschreven laagdikte.
De levensduur wordt bepaald door de mate en frequentie van belasten.

Rendement (practisch): 10 m²/l bij een droge laag - (practisch) dikte van 20 µm.
Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

Verwerkingsgegevens.

Gereedschap:	Kwast	Roller
	acryl	acryl
Reinigen gereedschap:	water	water
% Verdunning:	0-5%	0-5%
Type Verdunning:	water	water



Glitsa Parketlak PT Eiglans

Systeminformatie.

Hout:

1. Ontvetten met Glitsa Vloerreiniger.
Tropische houtsoorten, zoals Yang, Teak, Wengé e.d. ontvetten met Thinner.
2. Schuren in de nerfrichting met schuurpapier grofte P150-P180 en stofvrij maken.
3. Opnieuw ontvetten.
4. Afwerken met 3 lagen Glitsa Parketlak PT Eiglans. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier korrelgrote P320 en stofvrij maken.

Bestaande Laklaag:

1. De intacte laag ontvetten met Glitsa Vloerreiniger. Hiermee ook bestaande waslagen volledig verwijderen.
2. Intacte lagen volledig dof schuren met middel grof schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
Kale/beschadigde delen randverlopend schuren tot op het kale hout. Deze plekken behandelen als nieuw hout.
3. Afwerken met 2 lagen Glitsa Parketlak PT Eiglans.
Tussen de lagen schuren met schuurpapier korrelgrote P320-360 stofvrij maken.

Door belasting met alcohol kan verweking en mat slaan ontstaan.

Onderhoud:

Gebruik Glitsa Vloerreiniger om vet, vuil e.d. te verwijderen.

Ter bescherming en verfraaiing van de laklaag Glitsa Polish aanbrengen. Dit verlengt de levensduur en voorkomt overmatig vuilaanhang. Deze producten vormen geen belemmering om in de toekomst opnieuw te lakken.

Aanvullende informatie.

Houdbaarheid: Ten minste 1 jaar in ongeopende verpakking. Vorstvrij bewaren.

Kleur: Kleurloos.

Verpakking: 750 ml en 2,5 ltr.



Glitsa Parketlak PT Eiglans

Internet: Voor de meest recente product informatie zie www.cetabever.nl

Milieu en Veiligheid.

Milieu: Glitsa Parketlak PT Eiglans bevat geen loodhoudende pigmenten. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid: Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing.

Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.